



Samostezajuća traka

- ▶ Otporna na vodu.
Prednosti:
Ova traka omogućava izolaciju otpornu na vodu i vodenu paru različitih materijala.
- ▶ Dobre osobine izolacije.
Prednosti:
Zbog svoje dobre otpornosti je ova traka jako dobra za izolaciju kablova i el. vodova.
- ▶ Kompatibilna sa mnogobrojnim izolacijskim materijalima.
Prednosti:
Kompatibilna sa PE, PVC, butilom i neoprenom omogućava upotrebu u mnogo različitih oblasti, npr. auto-mehaničarske radione i elektro-područje.
- ▶ Viskoelastičnost
Prednosti:
Traka se jako dobro rasteže i dobro prijanja na materijal koji se izoluje.

Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
19	10	0,5	0985 077 1	1
38			0985 077 2	

Područje primjene

- Dihtovanje cijevi i crijeva.
- Dihtovanje u nuždi hladnjaka i benzinskih crijeva.
- Izolacija el. kablova i provodnika.
- Za rad na mjestima na kojima se ne može upotrijebiti termoskupljajući bužir.
- Sastavljanje provodnika u snopove.

Tehnički podaci

Noseći materijal	Poliizobutilen (crni)
Izduženje na granici kidanja	600%
Radna temperatura	+5°C do +35°C
Temperaturna postojanost	-40°C do +90°C
Otpornost na probijanje	40 kV/mm
Skladištenje (pri cca. +20°C i 50% vlaž. vazd.)	24 mjeseca (Sklad. na suhom, čistom mjestu u lež. položaju)
UV otpornost	Uslovljena
Otpornost na vlagu	Dobra

Upute za rad:

- Površine koje se izoluju moraju biti suhe, čiste i odmašćene.
- Odstraniti PVC pokrivnu foliju i jako rastegnuti traku.
- Da bi se dobila dobra izolacija otporna na vodu, traka se stavi na materijal u zategnutom stanju i zatim se njome materijal omota.
- Traka je otporna na UV zračenje samo neko vrijeme, tako da se mora štititi od direktnog sunčevog uticaja.

Ovim uputama Vas želimo posavjetovati na osnovu naših iskustava i eksperimenata. Ipak ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate upotrebe naših produkata u pojedinim slučajevima zbog višestrukosti upotrebe naših proizvoda, kao i zbog uslova skladištenja istih, na koje mi ne možemo uticati. Ovo važi i za odgovornost naše službe

za mušterije, koja Vam stoji na raspolaganju. Zbog toga preporučujemo da se uradi proba naših proizvoda prije upotrebe. Preuzimamo odgovornost za konstantni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo sva prava tehničke promjene i daljeg usavršavanje proizvoda.