

# NEUTRAL SILIKON PERFEKT

**Visokokvalitetan, jakoprijanjujući, testiran i višestrano upotrebljiv zaptivni materijal za dilatacione fuge u unutrašnjem i vanjskom prostoru.**



izuzetno jako prijanja



Odštampane boje iz štamparsko-tehničkih razloga mogu da odstupaju od originalnih.

Osnaka / pakovanje	Boja	Sadrž. ml	Art.-Nr.	P/kom	Pak/paleta
transparentni		310	<b>0892 510 1</b>	24	576
bijeli		310	<b>0892 510 2</b>	24	576
briljant-bijeli		310	<b>0892 510 17</b>	24	576
manhattan		310	<b>0892 510 3</b>	24	576
beton sivi		310	<b>0892 510 4</b>	24	576
svileno sivi		310	<b>0892 510 5</b>	24	576
tamno smeđi		310	<b>0892 510 6</b>	24	576
smeđi		310	<b>0892 510 7</b>	24	576
hrast		310	<b>0892 510 8</b>	24	576
crvena bukva / trešnja		310	<b>0892 510 9</b>	24	576
bahama bež		310	<b>0892 510 10</b>	24	576
svijetla slonovača		310	<b>0892 510 11</b>	24	576
crni		310	<b>0892 510 12</b>	24	576
bijela bukva / smrča		310	<b>0892 510 16</b>	24	576
transparentni		600	<b>0892 511 1</b>	20	540
bijeli		600	<b>0892 511 2</b>	20	540
tamno smeđi		600	<b>0892 511 6</b>	20	540
transparentni		300	<b>0892 512 1</b>	20	900
bijeli		300	<b>0892 512 2</b>	20	900

Napomena: Sa isporukom vrećice od 600-ml nije sadržana dizna Art.-Nr. 0891 601 001.  
Ona se treba naručiti posebno.

## Tehnički podaci

Sirovinska baza	neutralno umreženi silikon polimer (oxim-umrežen)
Max. apsorbacija kontinuiranog kretanja	25% širine fuge
Vrijeme stvaranja pokožice	ca. 10 min kod 23°C / 50% rel. vlažnosti zraka
Brzina stvrđivanja	ca. 2 mm nakon 24 sata kod 23°C / 50% rel. vlažnosti zraka
Temperaturna otpornost	-40°C do +150°C
Temperatura upotrebe	+5°C do +40°C
Premaziv	ne
Kompatibilnost sa bojom	da, potrebno uraditi probe
Sadrži fungicide	ne
Shore-A-tvrdoća	ca. 20
Specifična težina	1,38 g/cm³ (u boji) / 1,04 g/cm³ (transparentni)
Kidanje 2-mm tankog sloja (filma)	ca. 600%

## Tipične podloge:

Bez prednamaza: staklo, aluminijum (sirovi, lakirani, lazirani), sve vrste metalala (osim olova i bakra), emajlirane površine, pločice, ploče obložene vještackim materijalom, tvrdi PVC.

Sa prednamazom: beton, porobeton, vapnenopješčani blok, klinker cigla, cigla, gips, malter.

## Uputa:

Neutralsilikon Perfekt nije namjenjen za lijepljenje i popunjavanje šupljih prostora. Odgovara klasi građ. materijala B2 po DIN 4102. Zbog velikog broja postojećih receptura lakova i lazura, posebno premaza na bazi alkidnih smola i

pulveriziranog aluminijuma potrebno je uraditi lične probe. Ukloniti višak sredstva za gletovanje sa stakla i ramova. Neutralsilikon Perfekt se može koristiti za zaptivanje između ramova i VSG-stakla. U ovom slučaju se treba utvrditi da ne može doći do direktnog kontakta između zaptivnog materijala i VSG-folijs.

Nije isključena opasnost od promjene boje (da požuti) u kontaktu sa bojom na bazi bijelo-alkidne smole.

Transparentna boja je mlijeko neprovida.

U stanju umrežavanja (stvrđivanja) Neutralsilikon Perfekt ispušta miris tipičan za silikon. Nakon potpunog stvrđivanja taj miris se više ne osjeti.

Izgled boje: mat.

Čišćenje površine silikona obavljati sa neabrazivnim i neotapajućim sredstvima za čišćenje.

► Idealan za ustakljivanje prozora.

### Prednost:

Ispunjava zahtjeve za ustakljivanje prozora po propisima DIN 18545, dio 2 grupa zaptivnih materijala E.

► 10-godišnja garancija\* na atmosferske uticaje, UV-otpornost, otpornost na starenje i boje.

### Prednost:

Visoka sigurnost.

► Jakoprijanjujući.

### Prednost:

Veoma dobro prijanjanje na drvo, metal i mnoge vještacke materijale.

► Veoma dobro podnosi premaze.


### Prednost:

Optimalno prijanjanje na većini komercijalnih premaza lakova i lazura.


► Ostale Prednosti:

- Nema površinskog lijepljenja.
- Visoka otpornost na habanje.
- Dobro ponašanje pri gletovanju.
- Trajno elastičan.
- Klasa građevinskog materijala B2 po DIN 4102.
- Malo razvlačenje pri završetku rada

## Područja primjene:



Za ustakljivanje prozora, zaptivanje priključnih (veznih) fuga kod drvenih, PVC i aluminijskih prozora.



Zaptivanje dilatacionih (elastičnih) fuga u unutrašnjem i vanjskom području kao npr. spojne (konečničke) fuge vrata, zidova, podova, strpova, prozorskih klupica kao i oluka.

**Primjena:** Molimo pogledajte informativni list „Opšte upute za rad sa zaptivnim materijalima“.

Ovi podaci mogu biti samo preporuke, koje se baziraju na našem iskustvu. Potrebno uraditi vlastite probe.

\* Ova 10-godišnja garancija se odnosi isključivo na otpornost proizvoda na atmosferske uticaje, UV zrake, starenje i boje. Funkcija ne može biti garantovana jer je ovisna od propisane (pravilne) primjene.



**Silikon-prajmer**  
Art.-Nr. 0892 170

**Pištolj za kartuše**  
Art.-Nr. 0891 ...

**Gleter za fuge**  
Art.-Nr. 0891 181

**Nož za kartuše**  
Art.-Nr. 0715 66 09

**Sredstvo za gletovanje**  
zaptivnih materijala

Art.-Nr. 0893 3 / 0893 003

**PE-materijal za ispune**  
Art.-Nr. 0875 ...