

WÜTOP® REDSTRIPE 160



Vjetrozaptivno u vanjskom području



RED LINE

Troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom i odličnim odnosom zatezne čvrstoće i težine za postavljanje po drvenoj oplati, preko rogova ili na termoizolaciju.

Art.-Nr. 0681 0020099

WÜTOP® Redline 160 je troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za upotrebu u području vjetrozaštite kod kosih krovova. Postavlja se direktno na drvenu oplatu, termoizolaciju ili slobodno zategnuta preko rogova sa ili bez termoizolacije. Može se koristiti i za ventilirane fasade bez ekstremnog uticaja vjetra. U kombinaciji sa WÜTOP® parnom kočnicom/branom i EURASOL® trakama za lijepljenje mogu se praviti moderne konstrukcije koje su zračno i vjetronepropusne prema aktuelnim propisima EnEV.

Molimo da se pridržavate odredbi i uputstva za upotrebu ovog proizvoda.

- **Tehnologija:** 3-slojna krovna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom.
- **Sigurnost:** Struktura folije osigurava dobru vodonepropusnost, a svojstvo paropropusnosti omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suhom tokom svih vremenskih uvjeta.
- **Dodatna primjena:** WÜTOP® Redline 160 se može koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vjetra tako što se napravi zatvoreni sistem toplinske izolacije koja štiti od kiše, snijega, vlage i prašine.

Tehnički podaci		
Naziv	Standard/jedinica	Vrijednost
Površinska masa	EN 1849 / g/m ²	160 (±10%)
Otpornost na daljnje kidanje/cijepanje (prodor eksera)	EN 12310-1	115 (±20%) ; 140 (±20%)
Maksimalna sila istezanja	EN 12311-1 / N/50 mm	230 (±20%) ; 170 (±20%)
sd-vrijednost	EN 1931/EN 12572 / m	0,02 (- 0,005, + 0,015)
Otpornost na prodor vode	EN1928-2002 klasa	W1
Ponašanje kod požara (klasa gorivosti)	EN 13501-1	E
Temperaturna otpornost	EN 13859-1 / °C	+80
Promjena nakon umjetnog starenja: Zatezna čvrstoća Izduženje Kidanje	EN 13859-1; 2 EN 12311-1 / % EN 12310-1	≤ 30
Hladno savijanje	EN 1109 / °C	≤ -25
Paropropusnost	EN ISO 12572/g/m ² /24h	2250
UV otpornost	Mjeseci	3
Širina role	EN 1848 / m	1,5 (- 0,5%, + 1,5%)
Dužina role	EN 1848 / m	≥ 50
Površina	m ²	75

Dodatni artikli:
Parna kočnica DB02
Art.-Nr. 0681 000 004/144/145
Parna kočnica DB40
Art.-Nr. 0681 000 005
Parna kočnica DB35
Art.-Nr. 0681 000 0059
Parna brana DS100
Art.-Nr. 0681 000 006
Parna brana DS 200 Reflex
Art.-Nr. 0681 000 0069
WRD ljepljivo
Art.-Nr. 0893 700 115
EURADOP
Art.-Nr. 0992 700 119
EURASOL
Art.-Nr. 0992 750 050



Pasivna porozna paropropusnost