

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

**PT-10-11-25-01**

**Produkt:** Furnierleim

**Händler:** Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Straße 12-17  
74653 Künzelsau

**Auftrag:** Klassifizierung des o. g. Produktes als thermoplastischer  
Holzklebstoff für nichttragende Anwendungen gemäß  
EN 204/205 – Beanspruchungsgruppe D2

**Prüfergebnisse:** Klebfestigkeit nach den entsprechenden Lagerungsfolgen

Lagerungsfolge	Prüfergebnis	Anforderungswert D2
1	12,0 N/mm <sup>2</sup>	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
2	10,0 N/mm <sup>2</sup>	≥ 8 N/mm <sup>2</sup>

Der geprüfte Klebstoff ist der Beanspruchungsgruppe D2  
gemäß EN 204 zuzuordnen.

**Prüfbericht:** 260253 vom 22.11.2010

Dresden, 22.11.2010



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter