

TEHNIČKI LIST

Silikon acetat Basic Duo

Art.-Nr. 1892 317 1B

Pak./kom.: 1 / 12

Za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga sa fungicidnim dejstvom

- Bez sakupljanja nakon sušenja
- Trajna elastičnost
- Visok stepen otpornosti na hemikalije, vremenske utjecaje, UV zrake i starenje
- Fungicidno. Silikon se sam štiti od plijesni i algi.

Pakovanje	Kertridž
Sadržaj	280 ml
Hemijska osnova	Acetat - umreženi silikon polimer
Boja	Transparentna
Max. apsorpcija kontinuiranog kretanja	20 % širine fuge
Shore A tvrdoća	cca. 17
Min./max. temperatura primjene	5 do 40 °C
Min./max. temperaturna otpornost	-40 do 100 °C
Brzina sušenja	2 mm/24 h
Vrijeme stvaranja pokožice	cca. 15-25 min
Istezanje pri kidanju (ISO 8339)	400-700%
Specifična težina	0.96 g/cm ³
Modul elastičnosti pri 100% istezanju	0.1 - 0.18 Mpa
Vlačna čvrstoća (ISO 8339)	cca. 0.75 Mpa
Povratnost	90 %
Premaziv	Ne
Kompatibilnost s bojama (podloge)	Da, potrebno uraditi probe
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	12 mjeseci



Područje primjene

Proizvod je namijenjen za fleksibilno zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga, kao i za zaptivanje izloga, staklenih vitrina i sličnih površina. Zahvaljujući dodatku fungicida, posebno je pogodan za upotrebu u vlažnim prostorijama, poput kupatila i kuhinje – idealan je za zaptivanje fuga između pločica, oko tuš kabina, kada i umivaonika.

Može se nanositi bez upotrebe predpremaza na neporozne podloge kao što su staklo, emajlirane površine, keramika i većina plastičnih materijala. Kod poroznih i alkalnih površina, radi postizanja optimalnog prijanjanja, preporučuje se prethodna primjena odgovarajućeg predpremaza.

TEHNIČKI LIST

Način primjene

Površine moraju biti čiste, suhe, bez prašine, ulja i masnoća. Preporučuje se primjena prajmera na zahtjevnim podlogama. Test adhezije je preporučljiv kod nepoznatih materijala.

Napomena

- Ne koristiti za zaptivanje mramora, ogledala, pleksiglasa, strukturnog stakla, akvarija, bitumena, materijala na bazi katrana i plastike koja sadrži plastifikatore.
- Ne koristiti na osjetljivim metalima, bakru i njegovim legurama ili alatnom čeliku.
- Predpremaz poboljšava prianjanje, ali ne sprječava koroziju.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.