

## EURASOL® MAX



Boja	Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak. / kom.	Jed. pak. zbirno pak.
crna	60	25	<b>0992 710 160</b>	6	306
crna	100	25	<b>0992 710 162</b>	2	112
crna	190	25	<b>0992 710 161</b>	2	102
bijela	60	25	<b>0992 710 163</b>	6	306

### Tehnički podaci:

Ljepilo	Modificirani akrilat
Nosivi materijal (podloga)	Polietilen folija sa mrežicom
Temperatura obrade	Od -10°C
Temperaturna otpornost	-40°C do +90°C
Potpuno opterećenje	Nakon 6 sati
Skladištenje	24 mjeseca u zatvorenom pakovanju i normalnoj klimi

### Područja primjene:

**Folije:** Trajno lijepljenje krovnih paropropusnih folija, parnih brana i parnih kočnica kao i folija za fasadu. Lijepljenje preklopa navedenih folija kao i priključaka (spojeva) i prodora kroz krov. Popravka oštećenja kod krovnih paropropusnih folija.

**Ploče:** Zajedno sa Eurasol® HaftPlus za čeno i priključno lijepljenje mehanih vlaknastih ploča kao i za lijepljenje podnožnih (priključnih) veza. Čeno lijepljenje OSB-ploča zaptivno za zrak. Prikladno za upotrebu u vanjskom\* i unutrašnjem prostoru.

**Kod lijepljenja podkovnih ploča (prekrivanje i/ili čeno lijepljenje), širina trake prema ZVDH-navodima mora iznositi najmanje 100 mm.**

### Napomena:

Eurasol® Max je optimalna za lijepljenje WÜTOP® krovnih paropropusnih folija, WÜTOP®

parnih brana i WÜTOP® parnih kočnica i testirana je na ovim folijama. Zbog toga preporučujemo upotrebu ovih WÜTOP®-folija, da bi ostvarili optimalan rezultat i pravo na dobijanje 10-godišnje sistemske garancije.\*\*

### Primjena:

Skinuti nekoliko centimetara zaštitnog papira i potom fiksirati Eurasol® Max na preklopni sastav. Nakon skidanja zaštitnog papira zalijepiti lijepljivu traku po kompletnoj dužini uz pomoć dodatnog pritiskanja.

Molimo da vodite računa o dovoljnom pritisku prilikom lijepljenja. Na kraju lijepljenja odrezati lijepljivu traku pomoću noža.

**Pažnja:** Podloga mora biti suha, bez masti, strugotine i prašine. Obratiti pažnju da se u zoni lijepljenja ne može akumulirati voda. Ljepljivu traku ne opterećavati trajno na istezanje.

**Posebno jako prianjuća, ljepljiva traka, otporna na UV-zrake i atmosferske utjecaje za zaptivno lijepljenje od zraka i vjetra u vanjskom i unutrašnjem području.**

### Ekstremno visoka otpornost na UV-zrake i atmosferske utjecaje zahvaljujući specijalnoj foliji

- Maksimalna osiguranost od kiše i vjetra posebno kod lijepljenja u vanjskom području.\*
- Trajno štiti od oštećenja konstrukcije i gubitka energije u izolaciji.
- Lijepljeni spojevi mogu biti i do 12 mjeseci izloženi atmosferskim utjecajima.

### Posjeduje posebno snažan i visoko kvalitetan ljepljivi film

- Izvanredno snažno prianjanje na mnogim podlogama.
- Visoka sigurnost kod Blower-Door-testa.
- Sigurno lijepljenje i kod nižih temperatura od -10°C.

### Veoma fleksibilan nosivi (podložni) materijal u poprečnom pravcu

- Izuzetno dobro se prilagođava prorima.

### Ostale prednosti:

Optički su gotovo nevidljiva mesta popravki i spojeva na crnim odnosno bijelim folijama.

### Bez rastvarača

\* UV-otpornost 12 mjeseci.

\*\* Molimo obrovite pažnju na garantne odredbe vezane za objekat

**Dodatajni artikli:**  
**Eurasol® HaftPlus,**  
**Art.-Nr. 0893 992 710**  
**Wütop® krovne**  
**paropropusne folije,**  
**Art.-Nr. 0681 001 ...**  
**Cutter-nož**  
**Art.-Nr. 0715 66 04**

Ovi podaci mogu biti samo preporuke, koje se temelje na našem iskustvu. Potrebni preliminarni testovi Kod primjene i lakiranja, pored tehničkog lista mora se paziti i na podatke proizvođača pokrivenog laka.