

Tehničke Informacije

40-440



2K bezbojni lak VOC

HS VOC bezbojni lak za bazne boje

- Visok sadržaj čvrste tvari, bezbjedan za prskanje, izvrsna svojstva razlijevanja i izjednačavanja, odlična površinska tvrdoća i odlična svojstva poliranja i postojanosti na ljepljive trake.
- Odaberite uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine. Pogodan utvrđivač se može naći u temperaturnom grafikonu.

Primjena

	Omjer Miješanja 2:1	100 % zapreminski 50 % zapreminski	40-440 50-415, -420, -430 50-430 - samo u uslovima ekstremno visokih temp.
	Viskozitet pri 20°C		DIN 4: 20-22 s
	Vrijeme za upotrebu pri 20°C		2 h
	HVLP lakirerski pištolj		
	Veličina dizne		1.3 mm
	Radni pritisak		2 bar
	Pritisak na dizni		0.7 bar
	Gravitacijski lakirerski pištolj		
	Veličina dizne		1.3-1.4 mm
	Radni pritisak		2 bar
	Broj slojeva		2
	Debljina sloja		40-60 µm
	Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C	3 min	između nanosa
	Napomena	½ + 1, bez flash-off-a između nanosa	

Sigurnosni savjet:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe

Tehničke Informacije

40-440



HS Univerzalni bezbojni lak VOC

Sušenje

		50-415	50-420	50-430
	Sušenje na 20°C	10 h	16 h	16 h
	Sušenje na 60°C	30 min	40 min	40 min
	IC (kratki talasi)		8 min	
	IC (srednji talasi)		10-15 min	

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu



Sigurnosni savjet:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe