

Tehničke Informacije

30-S00



30- Pokrivna boja, direktni sjaj

Pokrivna boja, direktni sjaj

- Visok sadržaj čvrste tvari i pigmenta –
- Pokrivna boja sa dobrom pokrivnom moći i niskom potrošnjom
- Koristiti utvrđivače i razrjeđivače ovisno o temperaturi i veličini površine
- Ne koristiti samostalno baze za miješanje, već uvijek sa 30-S00

Primjena

	Omjer Miješanja	100 % zapreminski	
	2:1+10 %	50 % zapreminski	50-15, -20, -30
		10 % zapreminski	60-10, -20, -30, -40
	Viskozitet pri 20°C		DIN 4: 20-22 s
	Vrijeme za upotrebu pri 20°C		2 h
	HVLP lakirerski pištolj		
	Veličina dizne		1.3 mm
	Radni pritisak		2 bar
	Pritisak na dizni		0.7 bar
	Gravitacijski lakirerski pištolj		
Veličina dizne		1.3-1.4 mm	
Radni pritisak		2 bar	
	Broj slojeva		2
	Debljina sloja		50-70 µm
	Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C		cca. 5 min nakon svakog nanosa

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

Tehničke Informacije

30-S00



30- Pokrivna boja, direktni sjaj

Sušenje

	Sušenje na 20°C	50-20 8 h	50-15 6 h	50-30 10 h
	Sušenje na 60°C	30 min	20 min	35 min
	IC (kratki talasi)		8 min	
	IC (srednji talasi)		10-15 min	

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu



Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe