

Tehnički list

80-20 | Additive Mat - Aditiv za matiranje



1. Svojstva

HS aditiv za matiranje za seriju 30- Pokrivnih premaza i seriju 40 - bezbojnih lakova

- Jednostavno za pripremu
- Može se koristiti na svim plastikama bez dodavanja 80-10 Additive Flex
- Pripremiti samo količinu koja će se koristiti u istom danu jer se nivo sjaja može promijeniti kod dužeg čuvanja smjese!

2. Primjena

		30- Topcoat težinski	40- lakovi težinski
	Korak 1 Omjer miješanja	<u>polu- sjaj</u> 100% tež. 30- 25% tež. 80-20 <u>satin-sjaj</u> 100% tež. 30- 35% tež. 80-20 <u>svilenkasto mat</u> 100% tež. 30- 45% tež. 80-20	<u>polu- sjaj</u> 100% tež. 40- 25% tež. 80-20 <u>satin-sjaj</u> 100% tež. 40- 50% tež. 80-20 <u>svilenkasto mat</u> 100% tež. 40- 70% tež. 80-20
	Korak 2 Omjer miješanja 2 : 1:+10%	100% vol. 30-, 40- 50% vol. 50-20 / 50-30 10% vol. 60-10; -20; -30	
	Vrijeme upotrebe	2 – 3 h / 20°C	
	Viskozitet nanošenja DIN 4 na 20°C	20 – 22 s	17 – 18 s
	Lakirerski pištolj	1.3 – 1.4 mm	1.3 – 1.4 mm
	Broj nanosa Debljina nanosa	2 ca. 50 – 70 µm	2 ca. 50 – 70 µm

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.



BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 02/2015

Tehnički list

80-20 | Additive Mat - Aditiv za matiranje



3. Sušenje

	Sušenje	na 20°C na 60°C	50-20 8 h 30 min.	50-20 8 h 30 min.
	IR	(kratko talasno) (srednje talasno)	8 min. 10 – 15 min.	8 min. 10 – 15 min.

Sigurnosne upute:

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.
Nije isključen sadržaj čestica < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 02/2015