

Tehničke informacije

40-10 | 2K Panel Clear



1. Svojstva

MS bezbojni lak za baslac baznu boju 35-,

- Jednostavno i sigurno za upotrebu, brzo sušenje, jednostavno poliranje
- Za upotrebu na: 1 do 2 vertikalna panela
- Višebojni radovi lakiranja, natpisi i plastični dijelovi

2. Primjena

	Omjer miješanja 2 : 1 + 10%	100% by vol. 50% by vol. 10% by vol.	40-10 50-20, -15, -30 60-10, -20, -30, 40
	Viskozitet nanošenja DIN 4 na 20°C	16 s	
	Vrijeme upotrebe	4 h / 20°C	
	Lakirerski pištolj	1.3 – 1.4 mm	
	Broj nanosa Debljina nanosa	2 – 3 50 – 60 µm	

3. Sušenje

	Sušenje na 20°C na 60°C	Suho na dodir 2 h	Poliranje 4 h
	☞ (fUh]'H'Ug]L (gfYXb]'H'Ug])	-	20 min.
		8 min. 10 – 15 min.	

Sigurnosne upute:

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.

Nije isključen sadržaj čestica < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 02/2015