

839-88

Kit



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Primjena:</b>	Grubi i fini kit
<b>Svojstva:</b>	Visok sadržaj čvrste tvari; univerzalno pogodan za reparaciju: čeličnog lima, pocinčanog čelika, aluminiija; brzo se suši; dobro se brusi; dobro prianjanje
<b>Napomene:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobro promiješati kit i crveni utvrđivač za kit prije upotrebe (homogena boja, bez mermernog efekta).</li> <li>• Ne miješati više od 3% utvrđivača.</li> <li>• Višak peroksida rezultuje obezbojenjem završnog izgleda.</li> </ul>

**Omjer Miješanja**

100 % težinski

839-88

**Utvrđivač**

2-3 % težinski

948-88

**Viskozitet pri 20°C**

DIN 4:

**Vrijeme upotrebe pri 20°C** 5 min**Sušenje na 20°C**

20-30 min

**IC (kratki talasi)**

4 min

**IC (srednji talasi)**

5-10 min

**Orbitalno brušenje, suho**

P80/150  
581-90 Guide Coat  
P240 za kitovana područja i staru farbu

**Imajte na umu:** Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(b)(250)180:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB ) spremnog za upotrebu je max 250 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 180 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022