

285-31

HS Bezbrusni Filer, svijetlo sivi

A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	Površinski predlak koji se nanosi mokro na mokro za ekonomične popravke.
Svojstva:	Bez brušenja i sušenja; siguran za nanos; dobra kvaliteta završne obrade, dobra otpornost na vremenske uslove.
Napomene:	<ul style="list-style-type: none"> • Prije aplikacije filera: fino izbrusiti kitovana područja i staru farbu sa P320 (suho). Koristiti 581-90 Guide Coat. • Nema potrebe za brušenjem novih dijelova. • Brušene dijelove premazati sa Glasurit 283-150. • Ukoliko se pomiješa sa Glasurit 522-10, može se koristiti kao premaz za plastiku koja se koristi u autoindustriji. • Dijelovi premazani sa 285-31 mogu se premazati u roku do 5 dana bez međubrušenja.

**Stopa širenja**331 m²/l na 1 µm**3:1:1****Omjer Miješanja**

100 % by volume 285-31

**Utvrdivač**

33 % by volume 929-56, -55

**Razrjeđivač**

33 % by volume 352-91, -30, -40, -216

**Viskozitet pri 20°C**DIN 4: 16-19 s **Vrijeme za upotrebu pri 20°C** 2 h**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)535: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.c I) spremnog za upotrebu je max 540 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 539 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022

285-31

HS Bezbrusni Filer, svijetlo sivi

A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	 Compliant gravity-feed spray gun	 HVLP spray gun
Radni pritisak	bar	2
Pritisak na dizni	bar	0.7
Veličina dizne		1.3-1.4
Broj slojeva		2 (jedan na kitovano područje, drugi na čitavo)
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C	min	10 min. obične boje / 15-20 min. metalik boje(mat)
Debljina sloja	µm	20-35

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)535: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.c I) spremnog za upotrebu je max 540 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 539 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022