

# P-C-20

Bezbojni lak, univerzalni



A brand of BASF –  
We create chemistry

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Primjena:</b> | ProClass - Bezbojni lak namjenjen za baznu boju linije 90.  |
| <b>Svojstva:</b> | Efikasan bezbojni lak - lako se nanosi.<br>Za širok spektar primjene.                                 |
| <b>Napomene:</b> | Utvrđivač i razrjeđivač odabrati u skladu s radnom temperaturom i veličinom dijela koji se popravlja. |

**2:1+10 %**



#### Omjer Miješanja

100 % zapreminski P-C-20



#### Utvrđivač

50 % zapreminski P-H-410, -H-430, -H-440  
ProClass Topcoat utvrđivač



#### Razrjeđivač

10 % zapreminski P-R-110, -R-120, -R-130  
ProClass Razrjeđivač



#### Viskozitet pri 20°C

DIN 4:

19-22 s

#### Vrijeme za upotrebu pri 20°C

2h

| Primjena:                   | Odgovarajući lakirerski pištolj                                    | HVLP pištolj                                    |
|-----------------------------|--|---|
| <b>Radni pritisak</b>       | <b>bara</b> 2  | 2   |
| <b>Pritisak na dizni</b>    | <b>bara</b>  | 0.7   |
| <b>Veličina dizne</b>       | 1.3-1.4  | 1.3   |
| <b>Broj slojeva</b>         | 1 ½ sloj (bez pauze između slojeva).                               |   |
| <b>Isparavanje pri 20°C</b> | <b>min</b>   | Nije potrebno čekati isparavanje prije sušenja. |
| <b>Debljina sloja</b>       | <b>µm</b>  | 40-60   |
| <b>Napomene za primjenu</b> | Alternativno: nanošenje u 2 sloja s pauzom 3 min. između slojeva . |   |

#### Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

**2004/42/II(d)(420)419:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

# P-C-20

Bezbojni lak, univerzalni

A brand of BASF –  
We create chemistry**Sušenje na 20 °C**

10 h

**Sušenje na 60 °C**

30 min

**IC (kratki talasi)**

8 min

**Napomene za sušenje**

Na vrijeme sušenja može utjecati izbor utvrđivača i primjena.

P-A-920 aditiv može ubrzati proces sušenja.

**Napomene**

Završne operacije se mogu izvoditi nakon navedenog vremena sušenja i hlađenja.

**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/II B(d)(420)419:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

# P-C-20

Varijanta sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Primjena:** P-C-20 Bezbojni lak, brzo-sušeći sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje.  
**Svojstva:** • Smanjenje vremena sušenja

|  |                            | 2:1+10%           |   |
|--|----------------------------|-------------------|---|
|  | <b>Omjer Miješanja</b>     | 100 % zapreminski | P-C-20  |
|  | <b>Utvrđivač</b>           | 50 % zapreminski  | P-H-410, -H-430<br>ProClass Topcoat utvrđivač |
|  | <b>Razrjeđivač</b>         | 10 % zapreminski  | P-A-920<br>ProClass Aditiv za brzo sušenje    |
|  | <b>Viskozitet pri 20°C</b> | DIN 4: 19-22 s    | <b>Vrijeme za upotrebu pri 20°C</b> 60 min    |

| Primjena:                   | Odgovarajući lakirerski pištolj      | HVLP pištolj                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Radni pritisak</b>       | <b>bara</b> 2                        | 2   |
| <b>Pritisak na dizni</b>    | <b>bara</b>                          | 0.7   |
| <b>Veličina dizne</b>       | 1.3-1.4                              | 1.3   |
| <b>Broj slojeva</b>         | 1 ½ sloj (bez pauze između slojeva). |   |
| <b>Isparavanje pri 20°C</b> | <b>min</b>                           | Nije potrebno čekati isparavanje prije sušenja. |
| <b>Debljina sloja</b>       | <b>µm</b>                            | 40-60   |

### Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.  
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

**2004/42/II B(d)(420)419:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

# P-C-20

Varijanta sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje

A brand of BASF –  
We create chemistry**Sušenje na 20 °C** 4 h**Sušenje na 60 °C** 20 min**IC (kratki talasi)** 6 min**Napomene**

Završne operacije se mogu izvoditi nakon navedenog vremena sušenja i hlađenja.

**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** : EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021