

# P-C-30

Bezbojni lak, visoki sjaj

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Primjena:</b>	ProClass - Bezbojni lak namjenjen za baznu boju linije 90.
<b>Svojstva:</b>	Efikan bezbojni lak - vrhunski izgled. Za savršen sjaj i glatku površinu.
<b>Napomene:</b>	Utvrđivač i razrjeđivač odabrati u skladu s radnom temperaturom i veličinom dijela koji se popravlja.

**2:1+10 %****Omjer Miješanja**

100 % zapreminski P-C-30

**Utvrđivač**50 % zapreminski P-H-410, -H-430, -H-440  
ProClass Topcoat utvrđivač**Razrjeđivač**10 % zapreminski P-R-110, -R-120, -R-130  
ProClass Razrjeđivač**Viskozitet pri 20°C**

DIN 4:

19-22 s

**Vrijeme za upotrebu pri 20°C**

2h

<b>Primjena:</b>	<b>Odgovarajući lakirerski pištolj</b>	<b>HVLP pištolj</b>
<b>Radni pritisak</b>	<b>bara</b>	2
<b>Pritisak na dizni</b>	<b>bara</b>	0.7
<b>Veličina dizne</b>		1.3-1.4
<b>Broj slojeva</b>		1 ½ sloj (bez pauze između slojeva).
<b>Isparavanje pri 20°C</b>	<b>min</b>	Nije potrebno čekati isparavanje prije sušenja.
<b>Debljina sloja</b>	<b>µm</b>	40-60
<b>Napomene za primjenu</b>		Alternativno: nanošenje u 2 sloja s pauzom 3 min. između slojeva .

**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

# P-C-30

Bezbojni lak, visoki sjaj

A brand of BASF –  
We create chemistry**Sušenje na 20 °C**

10 h

**Sušenje na 60 °C**

30 min

**IC (kratki talasi)**

8 min

**Napomene za sušenje**

Na vrijeme sušenja može utjecati izbor utvrđivača, razrjeđivača i primjena.

P-A-920 aditiv može ubrzati proces sušenja.

**Napomene**

Završne operacije se mogu izvoditi nakon navedenog vremena sušenja i hlađenja.

**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

# P-C-30

Varijanta sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Primjena:** P-C-30 Bezbojni lak, visoki sjaj, sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje.  
**Svojstva:** • Smanjenje vremena sušenja

		2:1+10%	
	<b>Omjer Miješanja</b>	100 % zapreminski	P-C-30
	<b>Utvrđivač</b>	50 % zapreminski	P-H-410, -H-430 ProClass Topcoat utvrđivač
	<b>Razrjeđivač</b>	10 % zapreminski	P-A-920 ProClass Aditiv za brzo sušenje
	<b>Viskozitet pri 20°C</b>	DIN 4: 19-22 s	<b>Vrijeme za upotrebu pri 20°C</b> 60 min

Primjena:	Odgovarajući lakirerski pištolj	HVLP pištolj
<b>Radni pritisak</b>	<b>bara</b> 2	2
<b>Pritisak na dizni</b>	<b>bara</b>	0.7
<b>Veličina dizne</b>	1.3-1.4	1.3
<b>Broj slojeva</b>	1 ½ sloj (bez pauze između slojeva).	
<b>Isparavanje pri 20°C</b>	<b>min</b>	Nije potrebno čekati isparavanje prije sušenja.
<b>Debljina sloja</b>	<b>µm</b>	40-60

### Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.  
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

**2004/42/II B(d)(420)419:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

# P-C-30

Varijanta sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje

A brand of BASF –  
We create chemistry**Sušenje na 20 °C**

4 h

**Sušenje na 60 °C**

20 min

**IC (kratki talasi)**

6 min

**Napomene**

Završne operacije se mogu izvoditi nakon navedenog vremena sušenja i hlađenja.

**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** : EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.d ) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.