

P-U-14

Kiselinski (wash) temeljni premaz

A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	ProClass - rješenje za predlak.
Svojstva:	Efikasan temeljni premaz - zaštita od korozije za gole metalne površine.
Napomene:	Očistiti površinu sa P-P-11 prije upotrebe P-U-14.

Rukovanje

Produkt je pogodan za



- Čelični lim
- Galvanizirani čelični lim
- Aluminij

		1:1 + 30%	
	Omjer Miješanja	100 % zapreminski	P-U-14
	Utvrdivač	100 % zapreminski	P-H-120
	Razrjeđivač	30 % zapreminski	P-R-110, -R-120, -R-130
	Viskozitet pri 20°C	DIN 4: 14-16 s	
	Vrijeme za upotrebu pri 20°C	48 h	

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.c III) spremnog za upotrebu je max 780 g/l. VOC sadržaj ovog proizvoda je 760 g/l.



Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

P-U-14

Kiselinski (wash) temeljni premaz



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	 Compliant gravity-feed spray gun	 HVLP spray gun
Radni pritisak	2 bar	
Pritisak na dizni		0.7 bar
Veličina dizne	1.3-1.6	1.3-1.7
Broj slojeva:	1 - 2	
Vrijeme isparavanja (flash-off) na 20°C	10 min	
Debljina sloja	10-15 µm	

Napomena Nije premazivo sa PE kitovima ili sa premazima na bazi vode!

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda IIB.c III) spremnog za upotrebu je max 780 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 760 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.