

P-B-67

Kit u spreju

A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	ProClass - rješenje za predlak.
Svojstva:	Efikasni fini kit - lagan za prskanje. Za upotrebu na velikim površinama.
Napomene:	Promiješati dobro prije upotrebe.

Rukovanje

Produkt je pogodan za

- OEM dijelove sa e-premazom
- Staru farbu
- GRP / SMC



Prajmer P-U-77 potreban na goli

- Čelični lim

Brisanje i Prajmer P-U-77 potrebni na goli

- Galvanizirani čelični lim
- Aluminij



Omjer Miješanja

P-B-67
1400 g

Utvrdivač

G-H-115
50 ml

Razrjeđivač

P-R-110
do max. 4 %

Viskozitet pri 20°C

DIN 4:

Vrijeme za upotrebu pri 20°C 25 min

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)249: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 250 g/l VOC.
VOC sadržaj ovog proizvoda je 249 g/l.



Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

P-B-67

Kit u spreju



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	 Compliant gravity-feed spray gun	 HVLP spray gun
Radni pritisak	bar	2-3
Pritisak na dizni	bar	0.7
Veličina dizne		2.5-3
Broj slojeva:		3-5
Debljina sloja	µm	150-300



Sušenje na 20°C 3-4 h

Sušenje na 60°C 30 min



IC (kratki talasi) 10 min



Orbitalno brušenje, suho

P150 / P240 (koristiti kontrolni sprej)

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(b)(250)249: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 250 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 249 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.