

P-U-26S

Temeljni premaz, svijetlo sivi

A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	ProClass - rješenje za predlak.
Svojstva:	Efikasan temeljni premaz - sprej. Za manja oštećenja i zaštitu od korozije.
Napomene:	Materijal je spreman za upotrebu.

Produkt je pogodan za

- Čelični lim
- Galvanizirani čelični lim
- Aluminij
- OEM dijelove sa e-premazom
- Staru farbu
- GRP / SMC

Rukovanje

Ne koristiti deformisane aerosolne boce. Tokom protresanja boce, paziti da se ne udara od tvrde površine. Tokom protresanja se oslobađaju kuglice za miješanje. Izbjegavati izbočine, trenje i udare.



Dobro protresti 2 min prije svake upotrebe.



Broj nanosa sprejom: 3 - 4
Debljina sloja: 30 - 40 µm
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C: cca 5 min između nanosa



Sušenje na 20°C 1.5-2 h

Sušenje na 60°C 30 min



IC (Kratki talasi) 5 min 50%

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)743: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/l VOC. TVOC sadržaj ovog proizvoda je 743 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

P-U-26S

Temeljni premaz, svijetlo sivi



A brand of BASF –
We create chemistry



Ručno brušenje, mokro

P800

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)743: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/l VOC. TVOC sadržaj ovog proizvoda je 743 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.