

# P-C-92

Bezbojni lak, mat

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Primjena:</b>	ProClass - bezbojni lakovi samo za bazne boje iz Linije 90.
<b>Svojstva:</b>	Efikasni bezbojni lak - mat. Za popravku mat OEM površina.
<b>Napomene:</b>	Pomiješati sa P-C-94 za željeni nivo sjaja. P-C-92 se ne koristi na tintometrijskim mješalicama.

		<b>2:1</b>			
	<b>Omjer Miješanja</b>	100 % zapreminski	P-C-92		
	<b>Utvrdivač</b>	50 % zapreminski	P-H-490 ProClass utvrđivač, mat		
	<b>Viskozitet pri 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s	<b>Vrijeme za upotrebu pri 20°C</b>	2 h	

<b>Primjena:</b>		<b>Compliant gravity-feed spray gun</b>	<b>HVLP spray gun</b>
<b>Radni pritisak</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Pritisak na dizni</b>	<b>bar</b>		0.7
<b>Veličina dizne</b>		1.3-1.4	1.3
<b>Broj slojeva</b>			2
<b>Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C</b>	<b>min</b>	Flash off do mata prije svakog nanosa i prije prženja. Poslije prvog nanosa, vrijeme isparavanja je 10-15 min, poslije drugog 15-20 min. Vrijeme isparavanja ne smije biti duže od 25 min.	
<b>Debljina sloja</b>	<b>µm</b>	40-50	

**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.  
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)700:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/l VOC.  
VOC sadržaj ovog proizvoda je 700 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.



A brand of BASF –  
We create chemistry

# P-C-92

Bezbojni lak, mat



**Sušenje na 20°C** 8 h

**Sušenje na 60°C** 30 min



**IC (kratki talasi)** 8 min

---

**Imajte na umu:** Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

---

## Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

**2004/42/II B(e)(840)700:** EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 700 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022