

P-C-10

Bezbojni lak, brzосуšeći



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	ProClass - bezbojni lakovi samo za bazne boje iz Linije 90.
Svojstva:	Efikasni bezbojni lak - lahko se nanosi. Za popravke od malih oštećenja do čitave strane automobila.
Napomene:	Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine.

		2:1+10 %			
	Omjer Miješanja	100 % zapreminski	P-C-10		
	Utvrdivač	50 % zapreminski	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass utvrđivač		
	Razrjeđivač	10 % zapreminski	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass razrjeđivač		
	Viskozitet pri 20°C	DIN 4:	18-20 s	Vrijeme za upotrebu pri 20°C	45 min

Primjena:		Compliant gravity-feed spray gun	HVLP spray gun
Radni pritisak	bar	2	2
Pritisak na dizni	bar		0.7
Veličina dizne		1.3-1.4	1.3
Broj slojeva		1 ½ (bez flash off-a između nanosa).	
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C	min	Bez flash off-a prije sušenja u komori.	
Debljina sloja	µm	40-60	
Napomena pri primjeni	Alternativno: 2 nanosa sa cca 1-2 min flash off-a između nanosa.		

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.c I) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.



P-C-10

Bezbojni lak, brzосуšeći



Sušenje na 60°C 20-25 min



IC (kratki talasi) 8 min

Napomena pri sušenju Na vrijeme sušenja mogu uticati različiti ambijentalni uslovi. P-A-920 aditiv može skratiti vrijeme sušenja.

Napomena Finalnu reparaciju raditi tek nakon sušenja i hlađenja.

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.c I) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.