

P-C-10

Bezbojni lak, brzo-sušeći



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	ProClass - Bezbojni lak namjenjen za baznu boju linije 90.
Svojstva:	Efikasan bezbojni lak - brzo-sušeći. Za brze popravke, pa sve do lakiranja kompletne strane vozila.
Napomene:	Utvrđivač i razrjeđivač odabrati u skladu s radnom temperaturom i veličinom dijela koji se popravlja.

2:1+10 %



Omjer Miješanja

100 % zapreminski P-C-10



Utvrđivač

50 % zapreminski P-H-410, -H-430, -H-440
ProClass Topcoat utvrđivač



Razrjeđivač

10 % zapreminski P-R-110, -R-120, -R-130
ProClass Razrjeđivač



Viskozitet pri 20°C

DIN 4:

18-20 s

Vrijeme za upotrebu pri 20°C 45 min

Primjena:	Odgovarajući lakirerski pištolj	HVLP pištolj
Radni pritisak	bara 2	2
Pritisak na dizni	bara	0.7
Veličina dizne	1.3-1.4	1.3
Broj slojeva	1 ½ sloj (bez pauze između slojeva).	
Isparavanje pri 20°C	min	Nije potrebno čekati isparavanje prije sušenja.
Debljina sloja	µm	40-60
Napomene za primjenu	Alternativno: nanošenje u 2 sloja s pauzom 1-2 min. između slojeva .	

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

P-C-10

Bezbojni lak, brzo-sušeci

A brand of BASF –
We create chemistry**Sušenje na 60 °C**

20-25 min

**IC (kratki talasi)**

8 min

Napomene za sušenje

Na vrijeme sušenja može utjecati izbor utvrđivača i primjena.

P-A-920 aditiv može ubrzati proces sušenja.

Napomene

Završne operacije se mogu izvoditi nakon navedenog vremena sušenja i hlađenja.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

P-C-10

Varijanta sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena: P-C-10 Bezbojni lak, brzo-sušeći sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje.
Svojstva: • Smanjenje vremena sušenja

		2:1+10%	
	Omjer Miješanja	100 % zapreminski	P-C-10
	Utvrđivač	50 % zapreminski	P-H-410, -H-430 ProClass Topcoat utvrđivač
	Razrjeđivač	10 % zapreminski	P-A-920 ProClass Aditiv za brzo sušenje
	Viskozitet pri 20°C	DIN 4: 17-20 s	Vrijeme za upotrebu pri 20°C 45 min

Primjena:	Odgovarajući lakirerski pištolj	HVLP pištolj
Radni pritisak	bara 2	2
Pritisak na dizni	bara	0.7
Veličina dizne	1.3-1.4	1.3
Broj slojeva	1 ½ sloj (bez pauze između slojeva).	
Isparavanje pri 20°C	min	Nije potrebno čekati isparavanje prije sušenja.
Debljina sloja	µm	40-60

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II B(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

P-C-10

Varijanta sa P-A-920 Aditivom za brzo sušenje

A brand of BASF –
We create chemistry**Sušenje na 20 °C**

1 h

**Sušenje na 60 °C**

15 min

IC (kratki talasi)

6 min

Napomene

Završne operacije se mogu izvoditi nakon navedenog vremena sušenja i hlađenja.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: : EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.