

P-C-10

Varijanta sa P-A-910 aditivom za teksturu



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena: P-C-10 Bezbojni lak, brzo-sušeci sa P-A-910 aditivom za teksturu.
Napomena: Dodati do 50% P-A-910 za željenu teksturu ili pomiješati prema navedenim omjerima mješanja.



Omjer miješanja PreMix

2	P-C-10
1	P-A-910

ili prema navedenoj formuli.

2:1+10



Omjer Miješanja

100 % zapreminski	PreMix
-------------------	--------



Utvrdivač

50 % zapreminski	P-H-430 ProClass utvrđivač
------------------	-------------------------------



Razrjeđivač

10 % zapreminski	P-R-120 ProClass razrjeđivač, normal
------------------	---



Viskozitet pri 20°C

DIN 4:	18-20 s	Vrijeme za upotrebu pri 20°C	6 h
--------	---------	-------------------------------------	-----

Primjena:



Odgovarajući
lakirerski pištolj



HVLP pištolj

Radni pritisak	bar	2	
Pritisak na dizni	bar		0.7
Veličina dizne		1.3-1.4	1.3
Broj slojeva			2
Vrijeme isparavanja (flash-off) na 20°C	min	Do mat površine između nanosa i prije sušenja u komori	
Debljina sloja	µm	50-70	

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
 Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II(B)(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

P-C-10

Varijanta sa P-A-910 aditivom za teksturu



A brand of BASF –
We create chemistry



Sušenje na 20°C 10 h

Sušenje na 60°C 30 min



IC (kratki talasi) 8 min

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.