

Tabela 1

Kombinacija razrjeđivača i utvrđivača

Predlakovi	50-10	50-15	57-10	55-10	60-10	60-20	60-30	60-40
20-24	X	X			X	X	X	X
20-34	X	X			X	X	X	X
21-10								
25-30				X		X	X	
27-10			X		X	X	X	

Pokrivni premaz / bazna boja

	50-15	50-20	50-30	50-415	50-420	60-10	60-20	60-30	60-40
30-	X	X	X			X	X	X	X
35-						X	X	X	X

Bezbojni lakovi

	50-15	50-20	50-30	50-415	50-420	60-10	60-20	60-30	60-40
40-10	X	X	X			X	X	X	X
40-40	X	X	X			X	X	X	X
40-440				X	X				



Ne koristi se



Moguća kombinacija

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

Tehničke informacije

Tabela 2








Pred tretman substrata i starog laka












Goli metal i aluminij

Čišćenje/ brušenje	70-10 Silikonski čistač	 1x	 prebirsati suho	 P80-P150	70-10 Silikonski čistač	 1x	 prebirsati suho

Stari lak i novi paneli (fabrički prajmirani)

Čišćenje/ brušenje	70-10 Silikonski čistač	 1x	 prebirsati suho	 P 240-P 320	70-10 Silikonski čistač	 1x	 prebirsati suho

Plastika i GRP / SMC

Plastika	70-20 Čistač za plastiku	 1x	 oštećena površina P 80-P 600	70-20 Čistač za plastiku	 1x	 prebirsati suho	Grijanje PU pjena i polamid (PA) mora se grijati 1 h na 60°C za uklanjanje vode i sredstva za odlivke	 1 h na 60°C	 1x navlažena krpa
GRP / SMC	70-20 Čistač za plastiku	 1x	 prebirsati suho	 P 180-240	70-20 Čistač za plastiku	 1x	 prebirsati suho		



Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

Tehničke informacije

Tabela 3



Brušenje predlakova i temeljnih premaza

Materijal	Brušenje sa orbitalnom brusilicom 	Ručno brušenje na mokro 
2K Predlak	P 80 / P 150 P 240 preklopne zone	
	P 400	P 800
	P 400	P 800
	P 400	P 800
		P 800

Tehničke informacije

Tabela 4



Temperaturna matrica

baslac 30- Pokrivni premaz baslac 40- bezbojni lak

Kombinacija utvrđivača i razrjeđivača se može mijenjati u zavisnosti od temperature i veličine objekta koji se lakira. Preporuke u tabeli ispod se odnose na sistemske popravke. Za popravku panela, izaberi kombinaciju materijala za slijedeću nižu temperaturu.

	baslac 30- Pokrivna boja		baslac 40- bezbojni lakovi	
	2:1 + 10%		2:1 + 10 – 30%	
Viskozitet nanošenja DIN 4/ 20°C	20 – 22 s		16 – 20 s	
Više od 30°C	Utvrđivač spori Razrjeđivač, spori Razrjeđivač, extra spori	50-30 60-30 60-40	Utvrđivač spori Razrjeđivač, spori Razrjeđivač, extra spori	50-30 60-30 60-40
Više od 25°C	Utvrđivač, normal Razrjeđivač, spori	50-20 60-30	Utvrđivač, spori Razrjeđivač, spori	50-30 60-30
Više od 20°C	Utvrđivač, normal Razrjeđivač, normal Razrjeđivač, brzi	50-20 60-20 60-10	Utvrđivač, normal Razrjeđivač, normal Razrjeđivač, brzi	50-20 60-20 60-10
Više od 10°C	Utvrđivač, brzi Razrjeđivač, normal Razrjeđivač, brzi	50-15 60-20 60-10	Utvrđivač, brzi Razrjeđivač, normal Razrjeđivač, brzi	50-15 60-20 60-10

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.